

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИМЕРТЕСТ» (ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ»)

Юридический адрес: 195030, город Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом 67 литер АЕ, помещения АЕ20051
АЕ20054 АЕ20055 АЕ20071-АЕ20076 Телефон: (812) 612-25-41, (812) 612-25-40
e-mail: polimertest.ofis@yandex.ru, сайт: www.polimertest.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


РОСС RU.0001.21ХИ04 от 09.09.2014 г.

Подразделение физико-химических испытаний (ФХИ)

Адрес осуществления деятельности: 195030,
город Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом 67 литер АЕ
Телефон: (812) 612-25-41, (812) 612-25-40
e-mail: polimertest.ofis@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подразделения физико-химических испытаний

 С.В. Волкова
16 окт. 2023 г.

М.П.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1-169-23

1. Заказчик:	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ-СЕВЕР" ИНН 4704052309 Юридический адрес: ул. Промышленная, д.3, корпус 5, г. Выборг, Выборгский район, Ленинградская область, Россия, 188800 Фактический адрес: ул. Промышленная, д.3, корпус 5, г. Выборг, Выборгский район, Ленинградская область, Россия, 188800 Телефон заказчика: +7 (812) 449 82 49
2. Полное наименование продукции (объекта испытаний):	Звукопоглощающие панели из минеральной (каменной) ваты для подвесных потолков и стен с лакокрасочным покрытием марок: ТРОПИК, ШКОЛА, СПОРТ, СОНАР, МЕДИК СТАНДАРТ
3. Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ-СЕВЕР", ул. Промышленная, д.3, корпус 5, г. Выборг, Выборгский район, Ленинградская область, Россия, 188800
4. Цель испытаний:	Проверочные испытания
5. Наименование (идентификация) продукции (образца испытаний):	Звукопоглощающие панели из минеральной (каменной) ваты для подвесных потолков и стен с лакокрасочным покрытием марок: ТРОПИК, ШКОЛА, СПОРТ, СОНАР, МЕДИК СТАНДАРТ - по 4 пластины каждого образца размером (70x150) мм.
6. Сведения об отборе объектов испытаний (образцов):	Образцы отобраны, идентифицированы и предоставлены в лабораторию представителем заказчика. Акт отбора образцов б/н от 06 сентября 2023 г.
7. Код образца (пробы):	169X1 - ТРОПИК: партия №339177, дата изготовления 28.06.2023 169X2 - ШКОЛА: партия №341689, дата изготовления 31.07.2023 169X3 - СПОРТ: партия №400423, дата изготовления 31.07.2023 169X4 - СОНАР: партия №341487, дата изготовления 31.07.2023 169X5 - МЕДИК СТАНДАРТ: партия №333820, дата изготовления 18.07.2023
8. Дата заявки / дата получения объекта испытаний:	06.09.2023 / 07.09.2023
9. Даты проведения испытаний:	19.09.2023 – 21.09.2023

10. Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), изменений:

ГОСТ 9.403-2022 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей» метод В.

11. Моделируемые условия для проведения испытаний:

Образцы для испытаний подготовлены заказчиком.

ГОСТ 9.403-2022 Метод В: продолжительность испытаний 1 час при температуре 20 °С, относительной влажности 64 %, Жидкости, применяемые для испытаний: 5% -ный раствор хлорамина, 5%-ный раствор стирального порошка.

12. Условия проведения испытаний:

Температура окружающей среды: 20 °С

Влажность: 64 %

Атмосферное давление: (751-759) мм рт.ст.

13. Используемое оборудование (средства измерений и испытательное оборудование):

Наименование	Зав. №	Информация о поверке/калибровке/аттестации оборудования	
		№	Действие до
Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М»	390219	С-СП/22-04-2023/240813610	21.04.2025
Линейка измерительная металлическая	230203138	С-ГЖЕ/14-08-2023/269784991	13.08.2024
Весы электронные неавтоматического действия SCOUT SPX 1202	C026589146	С-СП/23-01-2023/217270533	22.01.2024

14. Результаты испытаний:

№ п.п.	Определяемые показатели	Единицы измерения	НД, устанавливающий норматив показателя, норматив по НД (при наличии)	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Код образца (пробы)	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Стойкость к статическому воздействию жидкостей	—	ГОСТ 9.403-2022 Покрытия должны быть стойки к воздействию жидкостей в течение заданного времени. Информация заказчика: - 5% -ный раствор хлорамина - 5%-ный раствор стирального порошка	ГОСТ 9.403-2022 Метод В	169X1 169X2 169X3 169X4 169X5 169X1 169X2 169X3 169X4 169X5	стойко стойко стойко стойко стойко стойко стойко стойко стойко стойко

15. Дополнительная информация:

Толщину пластинки, метод нанесения лакокрасочного материала, параметры сушки (отверждения) лакокрасочного материала, толщина высохшего лакокрасочного покрытия и метод ее измерения, тип покрытия – неизвестны (информация не предоставлена заказчиком).

Разделы 1-6 – информация, представленная заказчиком.

Раздел 13 – информация, представленная внешним поставщиком.


Объекты испытаний предоставлены и идентифицированы заказчиком.

Настоящий протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям.

Погрешности измерений не превышают указанных в НД.

Воспроизведение настоящего протокола, в т.ч. частичное, возможно только с разрешения ООО «Полимертест».

Ответственный за оформление протокола


Конец протокола

И.В. Григорьева